

4. Betono Apsaugai

4.6. Betono apsaugos priemonė nuo perdžiūvimo ir dulkių.

Aprašymas:

Permatoma akrilinių polimerų dervų mišinys sukurtas naudojimui ant šviežiai išlieto betono. Atlieka dvi funkcijas, pirmą – sukuria aukštos kokybės kietėjimo membraną, kuri neišleidžia drėgmės iš betono ir padeda jam gerai sustingti. Antra funkcija – sustingusio betono paviršiaus sukietinimas, Paviršius tampa be betono dulkių ir labai patvarus. Naudojant šį produktą ant jau sukietėjusių grindų matomas antras efektas, kai betonas pasidaro labai patvarus ir atsparus dėvėjimuisi.

- Atlieka dvi funkcijas, padeda betonui sustingti ir užsandarina betono paviršių.
- Puikus sprendimas greitai statomiems objektams, dėl dvigubo poveikio taupomas laikas ir darbo kaštai.
- Betono stingimo gerinimas - 75% atitinka ASTM C309 standartą
- Suteikia dilimui atsparų, lengai valomą paviršių.
- Efektyvi anti-karbonatinė danga.
- Galima naudoti daugumą kitų priemonių skirtų grindų dangos apdorojimui.

Naudojimas:

Ant šviežiai išlieto betono:

Naudokite purkštuką, kad užtikrintumėte optimaliausią padengimą. Purškiant purkštuku vienas litras padengs 6 kvadratinis metrus. Priemonę naudoti iš karto po betono išliejimo, kai nebesimato paviršinio vandens.

Ant jau esamo betono:

Naudokite purkštuką, kad užtikrintumėte optimaliausią padengimą. Paviršius turi būti nuvalytas, be dulkių, dažų ar kokio kito apdirbimo. Geriau purkšti ant sauso paviršiaus, tada medžiaga greičiau įsigers ir sureaguos. Taip pat galima purkšti ir ant drėgno paviršiaus, bet įsitikinkite kad nėra stovinčio vandens balų. Ant labai porėtų paviršių rekomenduojama purkšti antrą sluoksnį, iš kart po pirmo susigėrimo (paviršių liečiant jis turi jaustis sausas). Ant nepralaidžių paviršių rekomenduojama purkšti produktą praskiestą su 20% vait spirititu. Tai užtikrins, produkto įsigėrimą į betoną.



UAB Lironta
Titnago g. 19, LT-02300 Vilnius, Lietuva.
Tel/Faks : +370 5 230 1515
Mobilus : +370 698 17002
El. Paštas : lironta@lironta.lt
Tinklapis: www.lironta.lt

4. Betono Apsaugai

Standartiniai duomenys:

Nebelimpa liečiant po 2 – 4 valandų priklausomai nuo oro temperatūros ir vėjo.
Visiškai sureaguoja po 18 – 24 valandų priklausomai nuo oro temperatūros ir vėjo.
Betono stingimo gerinimas : 75% prie 1 litro šešiams kvadratiniais metrams.
Užsiliepsnojimo taškas: 40 °C

Pakuotė:

210 L statinė.

Sandėliavimas:

Sandėliuoti uždarytose statinėse sausame, kambario temperatūros sandėlyje. Saugoti nuo tiesioginio karščio šaltinio. Visi degančių medžiagų sandėliavimo reikalavimai turėtų būti įvykdyti. Tinkamai sandėliuojant uždarytos statinės galiojimo laikas 1 metai.

Sveikata ir Saugumas:

Produktas degus. Naudojimo metu venkite fizinio kontakto su produktu, nekvėpuokite produkto garais. Jeigu produkto pateko ant odos, plauti su tinkamu antiseptiniu valikliu, vėliau su muilu ir vandeniu. Jeigu produkto pateko į akis, plaukite jas su gausiu vandens kiekiu ir kreipkitės medicininės pagalbos. Prieš dirbdami su produktu perskaitykite atskirą saugos duomenų lapą.



UAB Lironta
Titnago g. 19, LT-02300 Vilnius, Lietuva.
Tel/Faks : +370 5 230 1515
Mobilus : +370 698 17002
El. Paštas : lironta@lironta.lt
Tinklapis: www.lironta.lt