

5. Betonui Gerinti

5.1. EPO-SK Epoksidinis Skiedinys

Aprašymas:

EPO-SK Epoksidinis skiedinys yra bendrosios paskirties trijų komponentų skiedinys, kurį galima paruošti nebūtinai visiškai sumaišius visas tris sudedamąsias dalis, tai labai palengvina mažesnius darbus. Turi puikias mažo kritimo savybes. ,

Privalumai:

- Puikiai tinkamas taisyti betonines grindis, sienas, kolonas.
- Puikiai tinkamas taisyti betoninius laiptus.
- Inkarų ar varžtų įtvirtinimui.
- Plytelių ar jungiamųjų siūlių tvirtinimui.
- Tiltų taisymui.

Išėiga:

Vidutiniškai 525 kubiniai centimetrai iš vieno KG. Standartiškai 30 Kg EPO-SK Epoksidinio Skiedinio užteks vienam 15mm storumo kvadratiniam metrui.

Tipinė jėga visiškai sustingus.

Gniuždant : 75 N/mm²

Tempiant : 19 N/mm²

Lenkiant : 49 N/mm²

Naudojimas:

Paviršius turi būti švarus, sausas be betono dulkių ar riebalų. Apdorojimas rūgštimi ar paviršiaus pašaušimas rekomenduojamas, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai. Jeigu bus tepama ant pažeistos vietos, kur yra išlindusio metalo, įsitikinkite, kad rūdys nuvalytos.

Gruntavimas:

Paruošti paviršiai turi būti gruntuojami BET-FIX priemone betono sukibimui vienu kilogramu padengiant 3-5 kvadratinius metrus.



UAB Lironta
Titnago g. 19, LT-02300 Vilnius, Lietuva.
Tel/Faks : +370 5 230 1515
Mobilus : +370 698 17002
El. Paštas : lironta@lironta.lt
Tinklapis: www.lironta.lt

5. Betonui Gerinti

Maišymas:

EPO-SK Epoksinidis Skiedinys susideda iš trijų dalių : bazės, kietiklio ir specialaus užpildo. Naudojant mechaninį maišytuvą reikia sumaišyti bazę ir kietiklį, tada palengva pilti užpildą ir sustoti tada kai pasiektas pageidaujama konsistencija.

Naudojimas:

Gruntuotos vietos, kurios sukietėjo, turi būti iš naujo pateptos BET-FIX priemone betono sukibimui gerinti. Vertikalioje konstrukcijoje palaukti kol BET-FIX taps lipšnus, tada tepti EPO-SK epoksininį skiedinį. Paskleisti tolygiai, tada tvirtai prispauskite skiedinį kad būtų pasiektas maksimalus tankis. Užgeležinkite, kad būtų gražus lygus paviršius. Nenaudokite esant žemesnei nei 5 laipsnių temperatūrai ir apsaugokite paviršių nuo drėgmės, bent jau kol sustings paviršius.

Stingimo maišyklėje laikas:

Stingimo laikas priklauso nuo temperatūros, sumaišyto kiekio ir maišytuvės tipo. Žemesnė temperatūra, mažesnis kiekis ir platesnė maišyklė prailgins stingimo laiką. Naudojant normaliomis sąlygomis galima tikėtis, kad masė nesustings apie 25 minutes.

Stingimo laikas:

Pilnai sustingsta per 5-7 dienas esant 20 laipsnių temperatūrai. Žemesnės temperatūros ilgina stingimo laiką. Vietos, kur skiedinys naudojamas taisymui, atsargiai vaikščioti galima ir po vienos dienos, bet intensyviai mindyti patariama bent jau po 4 dienų,

Įrangos valymas:

Naudoti TK-CLEAN tepalo valiklį įrankiams nuvalyti. Valyti kol skiedinys pilnai nesustingo.

Sandėliavimas:

Sandėliuoti uždaroje pakuotėse kambario temperatūroje. Saugoti nuo karščio. Prie normalios temperatūros ir sausų sandėliavimo sąlygų produktas bus tinkamas naudoti vienus metus, jeigu plastikinė pakuotė nebuvo atidaryta.

Pakuotė:

25 Kg ir 12 Kg

Sveikata ir Saugumas:

Naudojimo metu venkite kontakto su akimis ar oda. Dėvėkite pilną aprangą, pasitepkite rankas apsauginiu kremu, jeigu galvojate, kad kontaktas su oda įvyks. Dėvėkite apsauginius akinius. Jeigu produkto pateko į akis, plaukite jas su gausiu vandens kiekiu ir kreipkitės medicininės pagalbos. Prieš dirbdami su produktu perskaitykite atskirą Saugos Duomenų Lapą.



UAB Lironta
Titnago g. 19, LT-02300 Vilnius, Lietuva.
Tel/Faks : +370 5 230 1515
Mobilus : +370 698 17002
El. Paštas : lironta@lironta.lt
Tinklapis: www.lironta.lt