

# 1. Saugūs ekologiški produktai

## 1.2. EKO-BAP 70% efektyvumo betono apsaugos priemonė nuo perdžiūvimo.

### Aprašymas

**EKO-BAP 70% efektyvumo betono apsaugos priemonė nuo perdžiūvimo** yra purškiamas produktas kuris sudarydamas laikiną membraną ant šviežiai išlieto betono padeda išsaugoti drėgmę. Produktas sukurtas užkirsti kelią greitam vandens išgaravimui. Tai yra ekonomišką ir veiksmingą metodą užtikrinantis kokybišką betono išdžiūvimą.

**EKO-BAP 90% efektyvumo betono apsaugos priemonė nuo perdžiūvimo** yra baltos spalvos, neklampus produktas, kuris turi šarminę reaguojančią emulsijos skylimo sistemą. Ši sistema užtikrina, kad produktas suformuos vientisą membraną kai tik prisilies prie betono. Ši nelaidi membrana neleidžia išgaruoti vandeniui, dėl to sumažina betono susitraukimą ir padidina patvarumą. Susidariusi membrana suvra veikiama ultravioletinių saulės spindulių.

### Privalumai

- Kontroliuodama drėgmės išgaravimą sumažina betono susitraukimą ir skylinėjimą.
- Padidina atsparumą vandeniui
- Leidžia cementui efektyviai sustingti
- Suteikia patvarų paviršių ir apsaugo nuo dulkelėjimo.
- Nedegi ir saugi darbui medžiaga (netoksiška)
- Nebereikia uždengti betono plėvele ar smėliu.
- Mažas LOJ kiekis (30g/l)

### Betono stingimo efektyvumas

0.22 Kg/m<sup>2</sup> vandens netekimas prie 245 ml/m<sup>2</sup> yra daug efektyvesnis nei maksimali leidžiama vandens netekimo riba 0.55 kg/m<sup>2</sup> ASTM C 309-81 standarte arba 0.39 kg/m<sup>2</sup> Jungtinių Valstijų federalinėje specifikacijoje TT C 800A. Po maždaug 28 dienų apsauginė membrana pradės irti. Irimo greitis priklausys nuo pradinio membranos storio ir ultravioletinių spindulių stiprumo.

### Naudojimo instrukcija

**EKO-BAP 70% efektyvumo betono apsaugos priemonė nuo perdžiūvimo** yra purškiama ant šviežiai išlieto betono. Betono paviršius turėtų būti drėgnas, bet be tekančio vandens. Purškiklis turėtų būti 45cm nuo betono paviršiaus. Purkšti tolygiai,



UAB Lironta  
Tel : +370 5 230 1515  
Mob : +370 698 17002  
Titnago g. 19, LT-02300 Vilnius, Lietuva.  
El. Paštas : lironta@lironta.lt  
www.lironta.lt

# 1. Saugūs ekologiški produktai

nepaliekant tarpų. Palaikyti tinkamą spaudimą, kad purkštų smulkia migla. Taikymo norma bus nuo 160 iki 270 ml/m<sup>2</sup> (4 - 6 m<sup>2</sup>/ltr)

## Purkštuko valymas

Iš karto po produkto naudojimo purškiklį gerai išplaukite vandeniu

## Tipiniai duomenys:

Tipas: Atitinka ASTM C309-81 , 1 Tipas, klasifikacija A

Išdžiūvimo laikas : nuo 2 iki 4 valandų, priklausomai nuo oro temperatūros ir vėjo.

Visiško išdžiūvimo laikas : nuo 18 iki 24 valandų, priklausomai nuo oro temperatūros ir vėjo.

Vandens sulaikymas: ASTM C156 Pa

## Pakuotė:

210 Litrų statinė

## Sandėliavimas:

Statinę sandėliuoti uždarytą. Laikyti sausose patalpose kambario temperatūroje atokiai nuo tiesioginio karščio šaltinio. Saugoti nuo užšalimo. Laikantis šių sąlygų statinė gali stovėti iki 2 metų.

## Sveikata ir saugumas:

Vengti fizinio kontakto su medžiaga. Jeigu įvyksta kontaktas su oda, plaukite muilu ir vandeniu. Jeigu patenka į akis, kuo skubiau plaukite tekančiu vandeniu, jeigu diskomforto jausmas nesibaigia, kreipkitės medicininės pagalbos.

Skaitykite atskirą EKO-BAP 70% efektyvumo betono apsaugos priemonės nuo perdžiūvimo saugos duomenų lapą.



UAB Lironta  
Tel : +370 5 230 1515  
Mob : +370 698 17002  
Titnago g. 19, LT-02300 Vilnius, Lietuva.  
El. Paštas : lironta@lironta.lt  
www.lironta.lt